AC -ETANCH SB

COUCHE DE FINITION DU SYSTÈME ARAIETANCH SPEC, GRÂCE À SES QUALITÉS D'ÉTANCHÉITÉ ET DE SOUPLESSE, IL PROTÉGE EFFICACEMENT LES FONDS SENSIBLES DE L'HUMIDITÉ ET DE L'EAU.

PRESENTATION

Liquide semi épais, prêt à l'emploi à base de résine acrylique en dispersion.

AC -ETANCH SB est en phase aqueuse.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Forme liquide
- Couleur incolore
- Densité proche de 1
- pH 8.66
- Hydrosolubilité totale

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

LOCAUX :
- En **LOCAUX EB+ Privatif**, c'est-à-dire des locaux recevant régulièrement de l'eau, en faible quantité, par exemple : salle de bain, douche.
- En **LOCAUX EB+ Collectif** c'est à dire locaux recevant régulièrement de l'eau dans un local collectif, par exemple douche collective avec receveur, cuisine collective.
- En **LOCAUX EC**, c'est-à-dire locaux recevant de l'eau, sous forme liquide et sous forme de vapeur régulièrement et en quantité, par exemple cuisine collective, douche collective

SUPPORT en murs intérieurs :
Maçonnerie ou cloisons en blocs de béton cellulaires. Maçonnerie ou cloisons en briques de terre cuite. Cloison en carreau de plâtre. Enduit à base de plâtre. Plaque de plâtre en doublages ou en cloisons. Panneau de polystyrène extrudé revêtu.
Mur constitué de panneaux de CTB-X ou CTB-H assemblés par rainures collées.

SUPPORT en sols intérieurs :
Chape à base de sulfate de calcium, prévoyant une protection par **SPEC**. Chape sèche, prévoyant une protection par **SPEC**. Chape légère type AGRELITE C, prévoyant une protection **SPEC**. Plancher constitué de panneaux de CTB-X ou CTB-H assemblés par rainures collées. Plancher constitué de lame massive.
Les supports recouverts de carrelage dans le cadre d'une rénovation.

Mode d'emploi

Les supports doivent être plans, sains, secs et dépoussiérés.
- **AC -ETANCH SB**, s'applique en murs et sols absorbants impérativement sur une couche d'**ACPRIM SB**.
- **AC -ETANCH SB** s'applique directement sur les murs et les sols non absorbants, tels que les carrelages et les peintures anciens.
- **AC -ETANCH SB** s'applique directement sur les murs et les sols constitués de panneaux de CTB-X ou CTB-H assemblés par rainures collées, avec un entoilage au niveau des rainures.
- **AC -ETANCH SB** s'applique directement sur les sols constitués de lames de parquets massifs avec un entoilage total de la surface, en utilisant **AC-POLYESTER** en largeur de 1,25 mètre (rouleau de 1,25mx50ml), recouvrement de 5 cm à chaque lé.
- Consommation moyenne : 250 gr / m² / couche. S'applique en 2 couches.

Les angles rentrants, angles sortants, les angles sols murs et tous les points singuliers, les passages de canalisations seront traités avec **AC-POLYESTER** en largeur de 10 cm, marouflés dans la première couche d'**AC -ETANCH SB** encore fraîche.
- Le bout des lés doit se recouvrir de au moins 5 centimètres.
- Laisser sécher la première couche 1 heure avant d'appliquer la deuxième couche.
- Laisser sécher la deuxième couche 1 heure, puis le carrelage est prêt à être posé.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

AC -ETANCH SB

COUCHE DE FINITION DU SYSTÈME ARAIETANCH SPEC, GRÂCE À SES QUALITÉS D'ÉTANCHÉITÉ ET DE SOUPLESSE, IL PROTÉGE EFFICACEMENT LES FONDS SENSIBLES DE L'HUMIDITÉ ET DE L'EAU.

Mode d'emploi

- **AC -ETANCH SB** s'applique sur une hauteur de 2 m de haut au minimum.
Si la baignoire ou la douche dispose d'une porte, il n'est pas obligatoire de dépasser l'aplomb, de la porte avec **AC -ETANCH SB**.
Par contre s'il n'y a pas de porte, il faut appliquer **AC -ETANCH SB** sur au moins 50 cm de plus que l'emprise de la baignoire ou de la douche
Pour la pose du carrelage il est nécessaire d'utiliser un colle conforme aux prescriptions techniques, définies par le DTU en vigueu, application au pulvérisateur, suivant la porosité et la granulométrie du support.

Précautions d'emploi

- Ne pas travailler par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni sur support gelé ou avec un risque de gel.
-Dans le cas où l'on doit poser une ou des chevilles à travers le système **AC -ETANCH SB**, nous recommandons de tremper les chevilles utilisées dans **AC -ETANCH SB** puis de les enfoncer et de faire un raccord de finition en laissant dépasser la vis pour mieux la repérer.

Stockage

AC -ETANCH SB doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

Sécurité

- Bien refermer après usage.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- En cas de contact avec la peau et les yeux, lavez immédiatement à l'eau ou à l'aide d'un rince oeil et consultez un médecin avec la fiche de sécurité.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

AC LATEX

RESINE D'ADHERENCE ET D'ETANCHEITE POUR BETONS ET MORTIERS

PRESENTATION

AC LATEX est une résine d'adhérence et d'étanchéité, diluable à l'eau, qui renforce l'accrochage des bétons et mortiers sur tous les supports, même les plus lisses.

Appliqué en surface, il régule la porosité du fond, favorise l'adhérence et améliore l'étanchéité.

AC LATEX est compatible avec tous les liants hydrauliques et la chaux aérienne.
Incorporé à l'eau de gâchage, il augmente l'accrochage au support, améliore la résistance à l'eau et facilite la mise en oeuvre.

AC LATEX renforce les résistances mécaniques, contrôle la fissuration et assure la durabilité de vos réparations.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Blanc
- Odeur : Caractéristique
- pH : 5
- Masse volumique : 1.01 ± 0.01 kg/dm3
- Solubilité : Hydrosoluble

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

AC LATEX adhère sur tous types de supports tels que les parpaings, la brique, les enduits, le plâtre, le bois ou le métal. Il se mélange à l'eau de gâchage pour la fabrication de mortier colle, barbotine, ragréage, enduit et mortier de réparation, joints de maçonnerie étanches…

Mode d'emploi

- **En couche d'accrochage** :
Diluer **AC LATEX** à raison de 1 volume pour 1 à 2 volumes d'eau suivant la porosité du support.
Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes.
Appliquer en une couche à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. Mettre en oeuvre les enduits, mortiers,
chapes ou dalles avant séchage de la couche d'accrochage.
CONSOMMATION MOYENNE : de 4 à 6 m2 au litre.
- **En incorporation dans les liants** :
Incorporer **AC LATEX** non dilué à l'eau de gâchage.
Augmenter la durée du malaxage de 3 minutes supplémentaires.

DOSAGES EN AC LATEX

INCORPORATION DANS LES…	CIMENT 35 KG	PLATRE 25 KG
ENDUITS	2 L	1.50 L
MORTIERS	2 L	
CHAPES	2 L	
RAGREAGES	4 L	2.50 L
CUVELAGES	6 L	
ENDUITS DE PISCINE ET RESERVOIRS D'EAU	5 L	

Stockage

- Stocker **AC LATEX** dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé.
- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel.
- Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
- Durée de vie : 24 mois

Sécurité

- Symboles de danger : Aucun
- Phrases de risques : Aucune
- Phrases de sécurité : Aucune

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACCRO AC PUR

RESINE D'ACCROCHAGE EPAISSE POUR BETONS, MORTIERS, ENDUITS

PRESENTATION

ACCRO AC PUR est une préparation épaisse, à base de résines synthétiques, qui **facilite et améliore l'adhérence des enduits, des mortiers, des bétons** ainsi que **des plâtres** sur supports poreux mais aussi sur **des supports lisses** comme **le verre.**

ACCRO AC PUR améliore la plasticité et augmente **la résistance au choc et à l'abrasion.**

ACCRO AC PUR remplace le piquetage sur des supports solides.

Consommation moyenne : de 0.5 à 1L par sac de ciment de 35kg.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Forme : Liquide semi épais
- Couleur : Blanc
- Odeur : inodore
- pH : 8.23 à 20°C
- Densité : 0.994 à 20°C
- Hydrosolubilité : totale

Domaine d'application

Badigeon d'accrochage pour dalles, chapes et enduits,
Enduit d'étanchéité pour réservoirs d'eau,
Imperméabilisation et accrochage de plâtres,
Renforcement et hydrofugation des joints de maçonnerie,
Ragréage sur tout supports cohérents.

Précautions d'emploi

- Ne pas travailler par des température inférieures à 5 °C ou supérieures à 30°C, ni sur support gelé en cours de dégel ou risque de gel.
- Ne pas appliquer sur support chaud.
- Les supports doivent être propres et sains.

Stockage

ACCRO AC PUR doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

Sécurité

- Eviter le contact avec la peau et les yeux,
- Porter des gants et des lunettes lors de l'application,
- En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement à l'eau ou à l'aide d'un rince oeil et consultez un médecin avec la fiche sécurité.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACCRO A-C

RESINE D'ACCROCHAGE

PRESENTATION

Liquide blanc laiteux composé de résine synthétique en phase aqueuse.

L'adjonction dans les bétons et mortiers modifie leurs propriétés et leur apporte des qualités nouvelles.

SECURITE D'EMPLOI

- Non toxique. Ininflammable.
- Sans danger pour la peau.
- Stocker à l'abri du gel.

Domaine d'application

Permet une très forte adhérence des mortiers et bétons sur tous supports de maçonneries. **Contribue à l'imperméabilisation des mortiers.**
Facilite le travail du maçon, couvreur, enduiseur, etc..
S'utilise pour de nombreux accrochages tels que :
Accrochages des chapes et enduits **sans piquage préalable**.
Réalisation de ciment-colle, mortier pour collage de carrelage
Mortier d'égalisation. Reprofilage et réparation d'épaufrures sur pièces béton.
Ragréage de sols.
Barbotine d'accrochage sur béton lisse avant pose de plâtre.
Accrochage d'enduit sur façade peinte. **Accrochage d'enduit sur bois** (poutres, panneaux, etc..). Réparation des nez de marches, bordures d'escaliers, etc. Finition des couvertures, pose de faîtières, solins, rives, etc..

Mode d'emploi

Quelle que soit la quantité du produit, le bon résultat dépend notamment de la préparation du support. Dans tous les cas, les supports doivent être sains, propres et débarrassés de toutes particules non adhérentes.
Mouiller abondamment **24 heures** à l'avance.
La barbotine ou la couche d'impression ne doit jamais être sèche, mais poisseuse, avant d'être recouverte.

Dilution d'emploi

-Impression : 1 L pour 2 L d'eau.
-Gâchage : 0,4 L pour 35 kg de ciment.
-Ne jamais surdoser, sous peine de mauvais résultats.
-Nettoyage des outils à l'eau avant séchage.

Avantages

Odeur agréable par rapport à des colles dites « colles de scellement ».
Evite la pose de grillage ainsi que le piquetage. Compatible avec tous les colorants. Entraîneur d'air (phénomène de bullage). Permet d'obtenir un matériau anti-poinçon, de surfacer en couches très minces.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACCROMAX

RESINE D'IMPRESSON ET COLLE

PRESENTATION

Résine très concentrée utilisée en impression pour une adhérence parfaite des bétons et mortiers.
ACCROMAX s'utilise dans de nombreux domaines :
-en accrochage de chapes et enduits sans piquetage préalable. Idéale pour les finitions de mortiers, enduits et bétons, accrochage d'enduits sur bois (poutre, panneaux…) barbotines d'accrochage sur béton lisse, finition des couvertures, pose de faîtières, solins, rives, etc.…), réalisation de mortiers colle sur planchers bois, primaire d'accrochage sur chapes liquides et planchers chauffants basse température……
-en gâchage : pour obtenir un mortier colle très adhérent sur différents matériaux (béton, mortier, enduit, chape, ciment, anciens dallages, carrelage, béton cellulaire, plâtre, bois, pierre, brique ainsi que supports peints).

Ne s'emploie jamais pur mais dilué à l'eau.
L'impression reste poisseuse de 1 à 5 jours laissant un large temps de recouvrement.

Domaine d'application

S'emploie comme :
Primaire d'adhérence pour plâtre sur béton (poutrelles, hourdis) et **primaire d'adhérence sur chape liquide anhydrite** :
-dilution : 1L pour 3L d'eau.
Appliquer sur supports secs. Laisser sécher 2 heures mini et poser le carrelage avec une colle souple ou un mortier d'**ACCROMAX**.
-consommation : 5 à 6 m2 par litre de solution.
Attention ces couches d'impression restent longtemps poisseuses, tenir à l'abri de travaux formant de fortes poussières avant recouvrement.
Adjuvant aux colles carrelages en poudre :
-dilution : 0,10kg à 1kg pour un sac de 25kg des colles en poudre, en fonction des travaux à effectuer et de la souplesse recherchée. Pré mélanger dans l'eau de gâchage.
En gâchage pour barbotine ou mortier colle carrelage :
-dilution : 0,20L à 0,40L pour 35kg de ciment suivant travaux à effectuer. Pré mélanger dans l'eau de gâchage.
En gâchage avec les enduits prêts à l'emploi :
dilution : 0,30kg à 0,60kg pour 6 sacs de 25kg suivant travaux à effectuer. Pré mélanger dans l'eau de gâchage.
Pour l'utilisation avec les enduits clairs, faire un essai préalable suivant le dosage employé afin de contrôler que la teinte finale ne soit pas modifiée.
Nettoyage avant séchage à l'eau.

Mode d'emploi

Les supports devront être sains et propres, supprimer toutes les parties non adhérentes.
Toujours mouiller abondamment le support.
-Avant d'être recouverte l'impression doit être poisseuse. Ne jamais employer pur mais toujours diluée à l'eau, agiter avant emploi.
En impression d'accrochage des supports poreux : **ACCROMAX** s'applique en pulvérisation.
-**Dilution** : 1L pour 6 à 8L d'eau (suivant la porosité des supports).
En impression d'accrochage pour les supports non poreux comme carrelage, support brillant, lisse faïence, etc., appliquer au rouleau ou à la brosse.
-**Consommation** : 4 à 6 m2 par litre de solution
-Effectuer un dérochage au préalable à l'aide d'une solution de 1L de DECACIM + pour 3L d'eau, suivi d'un bon rinçage à l'eau.
En impression d'accrochage sur peinture : dans tous les cas décaper ou poncer les vieilles peintures, s'assurer de la bonne adhérence des peintures avant l'application d'**ACCROMAX**.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACCROMAX

RESINE D'IMPRESSON ET COLLE

SECURITE D'EMPLOI

- Ne contient pas de chlore minéral.
- Non toxique.
- Ininflammable.
- Stocker à l'abri du gel.

Avantages

Odeur agréable, évite l'aération des locaux contrairement aux fixateurs classiques à base de solvant (appréciable l'hiver). Elimine le phénomène d'écaillage.
Très économique (environ 3 à 4 fois moins cher qu'un fixateur courant).
Nettoyage des outils à l'eau.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACCRO-MGE

MICRO GOBETI D'ACCROCHAGE POUR TOUS TYPES D'ENDUITS

PRESENTATION

ACCRO-MGE est une préparation à base de liants synthétiques et de granulats fins, prête à l'emploi permettant l'accrochage de tous types d'enduits sur supports divers : bétons lisses, anciennes peintures, enduits talochés lissés, etc..

Permet de réguler la porosité du support avant l'application d'enduit traditionnel ou monocouche.

Domaine d'application

Ne pas appliquer sur support gelé, protéger de la pluie.
Ne pas travailler en plein soleil, par forte chaleur ou par vent desséchant.
Température du support et d'application de + 5 à + 30°C.
Nettoyage des outils à l'eau avant séchage.

Mode d'emploi

S'applique au rouleau ou à la brosse en 2 couches minces.
Consommation : 2 à 4 m^2 par kg environ.
ACCRO-MGE doit être dur à l'ongle avant l'application des enduits.
Temps de durcissement 1 à 2 heures environ sur support sec.
Le délai de l'application de l'enduit ne devra pas dépasser 48 heures.
Si besoin est ré homogénéiser le produit à l'aide d'un mélangeur électrique à basse vitesse.

SECURITE D'EMPLOI

- Stocker à l'abri du gel et de fortes chaleurs.
- Non toxique.
- Ininflammable.
- Sans danger pour la peau.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

AC-ETANCH +

REVETEMENT D'ETANCHEITE SOUS CARRELAGE

PRESENTATION

AC-ETANCH + est un revêtement d'étanchéité semi épais en phase aqueuse, qui forme, après séchage, un film souple et imperméable.

Il s'applique en 2 couches, seul ou combiné à la trame AC-POLYESTER non tissée, pour une résistance mécanique renforcée.

AC-ETANCH + convient à des utilisations sur sols et/ou murs, et devra être recouvert par un carrelage.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Semi épais
- Odeur : Caractéristique
- pH : 9
- Masse volumique : 1.24 ± 0.01 kg/dm3
- Solubilité : Hydrosoluble

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

AC-ETANCH + s'emploie pour les travaux d'étanchéité sous carrelage des pièces humides : cuisine, salle de bain, douche…
Il adhère sur le béton, la brique, le plâtre, le carrelage ancien…

Mode d'emploi

- Mélanger **AC-ETANCH +** avant emploi.
- Appliquer **AC-ETANCH +** sans le diluer au rouleau ou à la brosse en 2 couches.
- Dans le cas où vous employez **AC-ETANCH +** combiné à la trame **AC-POLYESTER**, appliquer une première couche et dérouler la trame en la faisant pénétrer dans la couche, sans plis ni bourrelet, et recouvrir un lé par le suivant sur 5 cm environ.
- Laisser sécher 1 à 24 heures avant d'appliquer la seconde couche, suivant l'hygrométrie et la température ambiante.
- Veiller à recouvrir complètement la trame.

CONSOMMATION MOYENNE : 0.4 à 0.5 kg au m2 par couche.
SEC AU TOUCHER : 20 à 30 minutes.

Précautions d'emploi

- Ne pas travailler par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni sur support gelé ou avec un risque de gel.
- Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes.
- Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

Stockage

Stocker **AC-ETANCH +** dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.
Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
Conserver à température comprise entre +5 et +30°C.
Durée de vie : 12 mois

Sécurité

- Symboles de danger : Aucun
- Phrases de risques : Aucune
- Phrases de sécurité : Aucune

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

AC-ETANCH SPEC KIT

PRESENTATION

Liquide semi épais, prêt à l'emploi à base de résine acrylique en dispersion.

AC -ETANCH SB est en phase aqueuse.

Domaine d'application

Il est utilisé pour créer une protection des supports sensibles à l'eau.
Ce procédé est utilisé pour la pose de carrelage en revêtement de murs et/ou de sols intérieurs en travaux neufs ou en travaux de rénovations.

Le système **AC-ETANCH SPEC**, est constitué par :
· Un primaire, **ACPRIM SB**
· Une résine souple **AC -ETANCH SB**
· Une bande **AC-POLYESTER**, pour le renforcement des points faibles

Pour profiter pleinement, des qualités du procédé **AC-ETANCH SPEC**, il est impératif de respecter les conseils de mises en oeuvre, de respecter les quantités déposées au m^2 sur le support ainsi que la mise en oeuvre de **AC-POLYESTER**.

Chaque constituant du procédé **AC-ETANCH SPEC**, dispose d'une fiche technique individuelle.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACPRO BATIMENT

AC-LATEX +

RESINE D'ACCROCHAGE A SECHAGE DIFFERE

PRESENTATION

AC-LATEX + est une résine d'adhérence et d'étanchéité, diluable à l'eau, qui renforce l'accrochage des bétons et mortiers sur tous les supports, même les plus lisses.

Appliqué en surface, il régule la porosité du fond, favorise l'adhérence et améliore l'étanchéité.

AC-LATEX + est compatible avec tous les liants hydrauliques et la chaux aérienne.

Incorporé à l'eau de gâchage, il augmente l'accrochage au support, améliore la résistance à l'eau et facilite la mise en oeuvre.

AC-LATEX + renforce les résistances mécaniques, contrôle la fissuration et assure la durabilité de vos réparations.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Blanc
- Odeur : Caractéristique
- pH : 5
- Masse volumique : 1.03 ± 0.01 kg/dm3
- Solubilité : Hydrosoluble

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

AC-LATEX + adhère sur tous types de supports tels que les parpaings, la brique, les enduits, le plâtre, le bois ou le métal. Il se mélange à l'eau de gâchage pour la fabrication de mortier colle, barbotine, ragréage, enduit et mortier de réparation, joints de maçonnerie étanches…

Mode d'emploi

- **En couche d'accrochage** :
Diluer **AC-LATEX +** à raison de 1 volume pour 3 à 5 volumes d'eau suivant la porosité du support.
Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes.
Appliquer en une couche à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. Mettre en oeuvre les enduits, mortiers, chapes ou dalles avant séchage de la couche d'accrochage.
CONSOMMATION MOYENNE : de 4 à 6 m2 au litre.
- **En incorporation dans les liants** :
Incorporer **AC-LATEX +** non dilué à l'eau de gâchage.
Augmenter la durée du malaxage de 3 minutes supplémentaires.

DOSAGES EN AC-LATEX +		
INCORPORATION DANS LES…	CIMENT 35 KG	PLATRE 25 KG
ENDUITS	1 L	0.75 L
MORTIERS	1 L	
CHAPES	1 L	
RAGREAGES	2 L	1.25 L
CUVELAGES	3 L	
ENDUITS DE PISCINE ET RESERVOIRS D'EAU	2.50 L	

Stockage

- Stocker **AC-LATEX +** dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé.
- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel.
- Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
- Durée de vie : 24 mois

Sécurité

- Symboles de danger : Aucun
- Phrases de risques : Aucune
- Phrases de sécurité : Aucune

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACPISCINE COLOR

REVETEMENT ETANCHE COLORE A BASE DE CIMENT BLANC
POUR PISCINES QUALITE ALIMENTAIRE

PRESENTATION

ACPISCINE COLOR est conditionné en kit de 27 Kg comprenant 25 Kg de poudre et 2 L de résine.

C'est un revêtement coloré à base de ciment et résine, il est renforcé avec des
fibres.
ACPISCINE COLOR est particulièrement indiqué pour : **l'étanchéité des maçonnerie de piscines, bassins et réservoirs.**

ACPISCINE COLOR s'applique directement sur tous supports neufs ou sains en béton, pierre, brique, enduits au ciment ou à la chaux.

ACPISCINE COLOR permet en un seul produit, de traiter l'étanchéité et la couleur d'une piscine ou d'un bassin.

Mode d'emploi

Les surfaces être propres et saines. Mouiller le support avant l'application de l'**ACPISCINE COLOR**, légèrement sur maçonnerie neuve ou peu absorbante, abondamment sur support ancien ou très absorbant.
- 25 Kg de **ACPISCINE COLOR** seront mélangés avec 6 litres d'eau et les 2 litres de résine.
- Verser la poudre dans le mélange eau-résine.
- Laisser reposer quelques minutes avant de remuer à nouveau le mélange et ajuster l'eau si nécessaire.
- Appliquer **ACPISCINE COLOR** à la brosse ou à la truelle selon la finition désirée.
- Attendre 24 H au moins entre les deux couches.
- Par temps chaud, arroser fréquemment pour éviter que la surface ne se déshydrate et qu'elle poussière en surface.
- Attendre deux à trois semaines avant la mise en eau de la piscine.
- Consommation moyenne : 1.5 kg au m^2 par couche.
- Couleur : bleu piscine, blanc, beige, vert clair, gris.

Stockage

ACPISCINE COLOR doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACPRIM SB

COUCHE D'ACCROCHAGE ET SATURATEUR DE FOND DU SYSTÈME AC-ETANCH SPEC

PRESENTATION

ACPRIM SB est un liquide prêt à l'emploi à base de copolymère synthétique en phase aqueuse.

ACPRIM SB est polyvalent, efficace sur fond absorbant et très absorbant.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : liquide
- Couleur : rose pâle
- Densité : environ de 1

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

En **LOCAUX EB+ Privatif**, c'est-à-dire des locaux recevant régulièrement de l'eau, en faible quantité, par exemple : salle de bain, douche.
En **LOCAUX EB+ Collectif**, c'est à dire locaux recevant régulièrement de l'eau dans un local collectif, par exemple douche collective avec receveur, cuisine collective.
En **LOCAUX EC,** c'est-à-dire locaux recevant de l'eau, sous forme liquide et sous forme de vapeur régulièrement et en quantité, par exemple cuisine collective, douche collective.
Sur supports en murs intérieurs tels que :
- Maçonnerie ou cloisons en blocs de béton cellulaires.
- Maçonnerie ou cloisons en briques de terre cuite.
- Cloison en carreau de plâtre.
- Enduit à base de plâtre, il ne doit pas contenir plus de 5 % d'humidité.
- Enduit à base de ciment.
- Plaque de plâtre en doublages ou en cloisons.
- Plaque de gypse + fibres de cellulose.
- Panneau de polystyrène extrudé revêtu.
- Sur supports en sols intérieurs tels que :
- Chape à base de sulfate de calcium.
- Chape sèche.
- Ragréage P3.
- Chape légère type AGRELITE C.
- Consommation : de 0.15 à 0.25 L par m^2 selon la porosité et la granulométrie du support.

Mode d'emploi

Pour application d'**ACPRIM SB** sur les murs
- **Sur supports neufs normalement absorbant**
Les supports doivent être plans, sains, secs et dépoussiérés.
ACPRIM SB, prêt à l'emploi, s'applique de préférence au rouleau à poil court, en 1 couche.
Dans le cas de plaque de plâtre, on peut appliquer 2 couches au niveau de l'enduit qui recouvre les bandes. Dans ce cas on commence par appliquer uniquement sur l'enduit des bandes et on passe ensuite une couche générale sur les plaques de plâtre et les bandes **ACPRIM SB** est recouvrable par **AC -ETANCH SB** en 30 minutes.
- **Sur supports neufs très absorbant**
Les supports doivent être plans, sains, secs et dépoussiérés.
ACPRIM SB, prêt à l'emploi, s'applique de préférence au rouleau à poil court, en 2 couches. Attendre 10 minutes entre les couches
ACPRIM SB est recouvrable par **AC -ETANCH SB 30** minutes après la deuxième couche.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACPRIM SB

COUCHE D'ACCROCHAGE ET SATURATEUR DE FOND DU SYSTÈME AC-ETANCH SPEC

Mode d'emploi

Pour application d'**ACPRIM SB** sur les sols.
- **Sur chapes neuves à base de ciment**
Les supports doivent être plans, sains, secs (≤ 0.5%), débarrassés de leur laitance et dépoussiérés.
ACPRIM SB, prêt à l'emploi, s'applique de préférence au rouleau à poil court, en 1 couche.
ACPRIM SB est recouvrable par **AC -ETANCH SB** en 30 minutes.
Sur chapes neuves à base de sulfate de calcium
Les supports doivent être plans, sains, secs (≤ 0.5%), débarrassés de leur laitance et dépoussiérés.
ACPRIM SB, prêt à l'emploi, s'applique de préférence au rouleau à poil long, en 1 couche.
ACPRIM SB est recouvrable par **AC -ETANCH SB** en 30 minutes.
- **Sur ragréage type P3**
Les supports doivent être plans, sains, secs (≤ 0.5%), si nécessaire dépoussiérés.
ACPRIM SB, prêt à l'emploi, s'applique de préférence au rouleau à poil long, en 1 couche.
ACPRIM SB est recouvrable par **AC -ETANCH SB** en 30 minutes.

Sécurité

- Bien refermer après usage,
- Eviter le contact avec la peau et les yeux,
- Porter des gants et des lunettes lors de l'application,
- En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement à l'eau ou à l'aide d'un rince oeil et consultez un médecin avec la fiche sécurité.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACPRO BATIMENT

ACPRIM

REGULATEUR DE FOND POUR SUPPORT POREUX

PRESENTATION

ACPRIM est un liquide prêt à l'emploi à base de copolymère acrylique en phase aqueuse.

ACPRIM favorise l'accrochage des enduits de lissage, ragréage des sols et colle sur support à base de ciment ou de plâtre.

ACPRIM durcit et régule les fonds poreux, évite le bullage, favorise le séchage régulier des produits qui le recouvrent.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Forme : liquide
- Couleur : jaune
- Odeur : faible
- pH : 3.5 – 4.5
- Viscosité : 1000 mPa à 20°C
- Pression de vapeur : 24 hPa à 20°C
- Hydrosolubilité : miscible
- Solubilité aux solvants : insoluble dans la majorité des solvants organiques.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

En extérieur : murs, sols.
En intérieur : murs, sols, plafond.
Exemple de murs :parpaings, briques, enduits mono couche,enduits traditionnels,anciens carrelages,plaque de plâtre,
enduit plâtre, béton préfabriqué, béton cellulaire...
Exemple de sols :chape, chape allégé, dalle, anciens carrelages...
Exemple de plafond : staff, béton, plâtre, plaque de plâtre...
Recouvrable par : Enduits de lissage, plâtres, ragréage auto lisant, mortier auto nivelant, mortier colle, peinture.

Mode d'emploi

Les supports doivent être conformes aux prescriptions du DTU et CPT édités par le CSTB.
Les supports doivent être secs, solides, sains, propres, non gras.
Eliminer par grattage, par brossage toutes les parties non adhérentes.
ACPRIM s'appliquer en une couche à la brosse, au rouleau, au pistolet air less.
En cas de support particulièrement poreux, deux couches peuvent être nécessaire
Hors poussière : 30 minutes
Sec au touché : 1 heures
Recouvrable : 4 heures
Il est impératif de recouvrir dans les 12 heures, sinon repasser une couche de **ACPRIM**.
Consommation de 100 à 250 gr/m^2 suivant porosité du support et mode d'application

Précautions d'emploi

Ne pas travailler par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni sur support gelé ou avec un risque de gel.
En extérieur ne pas appliquer sous la pluie, ou par risque de pluie.

Stockage

ACPRIM doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

Sécurité

Bien refermer après usage.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Porter des gants et des lunettes lors de l'application.
En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement à l'eau ou a l'aide d'un rince oeil et consultez un médecin avec la fiche sécurité.
C.O.V. max. de ce produit : 27 g/l.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACROFLEX +

RESINE D'ACCROCHAGE A SECHAGE DIFFERE

PRESENTATION

ACROFLEX + est une résine d'accrochage, diluable à l'eau, qui augmente l'adhérence des bétons et mortiers sur tous les supports, même les plus lisses.

Appliqué en surface, ACROFLEX + régule la porosité du fond, renforce l'accrochage, améliore l'étanchéité et conserve un tack élevé pour une utilisation différée de 1 à 5 jours.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Blanc
- Odeur : Caractéristique
- pH : 8
- Masse volumique : 1.05 ± 0.01 kg/dm3
- Solubilité : Hydrosoluble

Domaine d'application

ACROFLEX + adhère sur tous types de supports tels que les parpaings, la brique, le plâtre, le bois ou le métal pour faciliter l'application ultérieure de béton, mortier, enduit…

Mode d'emploi

- Diluer **ACROFLEX +** à raison de 1 volume pour 5 à 8 volumes d'eau suivant la porosité du support.
- Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes.
- Appliquer en une couche à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur.
- CONSOMMATION MOYENNE : Après dilution, 4 à 5 m2 au litre.

Stockage

- Stocker **ACROFLEX +** dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du - soleil, sec et ventilé.
- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel.
- Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
- Durée de vie : 24 mois

Sécurité

- Symboles de danger : Aucun
- Phrases de risques : Aucune
- Phrases de sécurité : Aucune

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

HYDROPLAC AC

HYDROFUGE DE SURFACE POUR PLATRE

PRESENTATION

HYDROPLAC AC est un fixateur hydrofuge concentré de couleur verte, diluable à l'eau, spécialement élaboré pour imprégner, durcir et étanchéifier les supports poreux, les carreaux et/ou les plaques à base de plâtre.

HYDROPLAC AC renforce et imperméabilise les supports mêmes les plus abîmés.

Après application, HYDROPLAC AC forme une protection permanente contre l'humidité.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Vert
- Odeur : Légèrement piquante
- pH : 5
- Masse volumique : 1.04 ± 0.01 kg/dm3
- Solubilité : Hydrosoluble

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

HYDROPLAC AC s'emploie sur tous les supports poreux tels que stuc, plâtre, carreaux de plâtre, plaque de plâtre cartonné, … La formule sans solvant d'**HYDROPLAC AC** autorise une application dans des locaux faiblement ventilés et sa couleur verte permet de contrôler facilement les supports traités.
Une fois sec, **HYDROPLAC AC** est recouvrable par du papier peint, de la peinture, un enduit de lissage, une colle à carrelage…

Mode d'emploi

- Agiter **HYDROPLAC AC** avant emploi.
- Nettoyer et dépoussiérer les supports.
- Débarrasser les supports humides ou abîmés des parties non adhérentes.
- Diluer **HYDROPLAC AC** à raison de 1 volume pour 3 volumes d'eau.
- Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur en 1 ou 2 couches suivant la porosité du support.
- Respecter un temps de séchage de 6 à 12 heures.
- Nettoyer les outils à l'eau.
- CONSOMMATION MOYENNE : de 4 à 5 m2 au litre.

Conseils d'utilisation

HYDROPLAC AC est destiné à des applications en pièces humides et permet également de renforcer les plaques de plâtre préfabriquées déjà hydrofugées.

Stockage

- Stocker **HYDROPLAC AC** dans son emballage d'origine, dans un endroit protégé du soleil, sec et ventilé.
- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
- Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
- Durée de vie : 12 mois

Sécurité

- Symboles de danger : Aucun
- Phrases de risques : Aucune
- Phrases de sécurité : Aucune

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

PRO ETANCH S

REVETEMENT ELASTIQUE D'ETANCHEITE

PRESENTATION

PRO ETANCH S est un revêtement élastique d'étanchéité à base de copolymères styrène/acrylique en dispersion aqueuse, qui forme, après séchage, un film souple et imperméable.

Il s'applique en 2 couches, seul ou combiné à la trame AC-POLYESTER non tissée, pour une résistance mécanique renforcée.

PRO ETANCH S adhère sur tout type de support tels que la maçonnerie, tuile, ardoise, fibrociment, agglo, revêtement bitumeux mono ou multicouche, zinc, aluminium, acier galvanisé, PVC…

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Semi fluide
- Odeur : Caractéristique
- pH : 7.5
- Masse volumique : 1.20 ± 0.01 kg/dm3
- Viscosité : 80 000 cps
- Hydrosolubilité : Soluble
- Extrait sec : 60%

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

PRO ETANCH S s'emploie en construction neuve ou rénovation pour les travaux d'étanchéité : toiture traditionnelle, toiture terrasse et balcon circulable (à pente ≥ 1), couverture métallique, toiture jardinable ou gazon artificiel, mur extérieur et/ou enterré.
PRO ETANCH S convient également à la réparation de tuiles, gouttières, canalisations, fissures ou les reprises d'étanchéité…

Mode d'emploi

Mélanger **PRO ETANCH S** avant emploi.
Appliquer **PRO ETANCH S** sans le diluer au rouleau ou à la brosse en 2 couches espacées de 48 heures.
Dans le cas où vous employez **PRO ETANCH S** combiné à la trame **AC-POLYESTER** appliquer une première couche et dérouler la trame en la faisant pénétrer dans la couche, sans plis ni bourrelet, et recouvrir un lé par le suivant sur 5 cm environ.
Laisser sécher 48 heures avant d'appliquer la seconde couche.
Veillez à recouvrir complètement la trame.
CONSOMMATION MOYENNE : 1.25 kg au m2 par couche.

Précautions d'emploi

Ne pas appliquer par temps de pluie.
Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes.
Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

Stockage

Stocker **PRO ETANCH S** dans son emballage d'origine, dans un endroit protégé du soleil, sec et ventilé.
Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
Conserver à température comprise entre +5 et +25°C.
Durée de vie : 24 mois

Sécurité

- Symboles de danger : Aucun
- Phrases de risques : Aucune
- Phrases de sécurité : Aucune

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACPRO BATIMENT

PRO FIX

FIXATEUR ET PRIMAIRE D'ADHERENCE

PRESENTATION

PRO FIX est un fixateur et primaire d'adhérence, prêt à l'emploi, qui favorise l'accrochage des mortiers, enduits ou plâtre sur les supports.

Appliqué en surface, il régule la porosité du fond, améliore l'adhérence sans nécessité de piquage et assure la durabilité des travaux.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Blanc
- Odeur : Caractéristique
- pH : 6
- Masse volumique : 1.01 ± 0.01 kg/dm3
- Solubilité : Hydrosoluble

Domaine d'application

PRO FIX adhère sur la plupart des supports pour faciliter leur recouvrement par un enduit, du mortier ou du plâtre.

Mode d'emploi

- Agiter **PRO FIX** avant emploi.
- Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes.
- Appliquer en une couche à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur.
- Mettre en oeuvre les enduits, mortiers, ou plâtre avant séchage de la couche d'accrochage.
- CONSOMMATION MOYENNE : de 4 à 5 m2 au litre.

Stockage

- Stocker **PRO FIX** dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé.
- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
- Protéger du gel.
- Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
- Durée de vie : 24 mois

Sécurité

- Symboles de danger : Aucun
- Phrases de risques : Aucune
- Phrases de sécurité : Aucune

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACPRO BATIMENT

PRO FIX+

FIXATEUR ET PRIMAIRE D'ADHERENCE

PRESENTATION

PRO FIX+ est un fixateur et primaire d'adhérence, diluable à l'eau, qui favorise l'accrochage des mortiers, enduits ou plâtre sur les supports.

Appliqué en surface, il régule la porosité du fond et améliore l'adhérence sans nécessité de piquage.

Ajouté à l'eau de gâchage, pour la fabrication de plâtre ou la barbotine, il renforce le collage et assure la durabilité des travaux.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Blanc
- Odeur : Caractéristique
- pH : 5
- Masse volumique : 1.01 ± 0.01 kg/dm3
- Solubilité : Hydrosoluble

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

PRO FIX+ adhère sur la plupart des supports tels que les parpaings, la brique, les enduits, le plâtre ou le bois.
Il se mélange également à l'eau de gâchage du plâtre ou de la barbotine pour augmenter l'accrochage au support.

Mode d'emploi

- En couche d'accrochage :
Diluer **PRO FIX+** à raison de 1 volume pour 1 à 2 volumes d'eau suivant la porosité du support.
Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes.
Appliquer en une couche à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. Mettre en oeuvre les enduits, mortiers, ou plâtre avant séchage de la couche d'accrochage.
CONSOMMATION MOYENNE : de 4 à 5 m2 au litre.
- En mélange dans le plâtre ou la barbotine :
Incorporer **PRO FIX+** non dilué à l'eau de gâchage.
Augmenter la durée du malaxage de 3 minutes supplémentaires.
DOSAGE : de 2.5 à 3 litres par sac de 35 kg de ciment.
de 1.5 à 2 litres par sac de 25 kg de plâtre.

Stockage

- Stocker **PRO FIX+** dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé.
- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
- Protéger du gel.
- Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
- Durée de vie : 24 mois

Sécurité

- Symboles de danger : Aucun
- Phrases de risques : Aucune
- Phrases de sécurité : Aucune

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACPRO BATIMENT

PRO-FIX P

BASE D'ACCROCHAGE FIXATEUR DE PLATRE

PRESENTATION

Emulsion blanche visqueuse de résines synthétiques permettant l'accrochage du plâtre sur divers supports.

SECURITE D'EMPLOI

- Ne contient pas de chlore minéral.
- Non toxique.
- Ininflammable.
- Stocker à l'abri du gel.

Domaine d'application

S'emploie sur supports tels que plâtre, ciment, bois, pierre, etc..
Ne s'emploie jamais pur mais dilué à l'eau.
Exemple de dilution : 1 / 6 = 1 litre **PRO-FIX P** pour 6 litres d'eau.
1 / 2 : accrochage du plâtre sur béton lisse, poutrelle, dessous de dalle, liteaux.
1 / 2 : accrochage du plâtre sur bois, peinture.
1 / 2 : accrochage d'enduit de ragréage sur parquet, escalier, chappe.
1 / 5 : fixateur de crépis poudreux intérieurs et extérieurs avant peinture.
1 / 6 : fixateur, durcisseur et encollage des plâtres mous, poudreux, ou farinant.
1 / 6 : fixateur, durcisseur de plâtre et sable gratté.
1 / 6 : fixateur, durcisseur et encollage des badigeons et plafonds.
1 / 6 : fixateur placoplâtre.
25 cl à diluer dans l'eau de gâchage pour 25 kg de MAP
15 cl (1 verre) pour 5 à 10 kg d'enduit. Accrochage et durcisseur de l'enduit à ratisser ou à reboucher sur les parties peintes ou de faibles épaisseurs.
15 cl pour 10 kg de colle. Fixateur de colle à papier, évite le retournement des joints vinyl et les décollements des papiers peints sur peintures.
15 cl pour 5 kg d'enduit. Rebouchage des fissures sur les vieilles portes ou fenêtres extérieures.
15 cl par sac de ragréage de sols comme durcisseur.

Mode d'emploi

Les supports devront être sains et propres.
En base d'accrochage le support devra être humide.
En accrochage deux formules sont possibles :
1.Passer la solution au pinceau ou à la brosse, laisser tirer (consistance poisseuse), puis enduire.
2.Mélanger la solution à du sable grossier, passer à la machine à projeter, laisser sécher complètement et enduire.
En fixateur et encollage, passer la solution à la brosse à encoller ou au pulvérisateur.

Avantages

Odeur agréable, évite l'aération des locaux contrairement aux fixateurs classiques à base de solvant (appréciable l'hiver). **Elimine le phénomène d'écaillage**.
Très économique (environ 3 à 4 fois moins cher qu'un fixateur courant).
Nettoyage des outils à l'eau.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

REGUL EXPERT

REGULATEUR DE FOND CONCENTRE

PRESENTATION

REGUL EXPERT est un régulateur de fond concentré, diluable à l'eau, destiné à uniformiser la porosité des supports avant recouvrement par un enduit.

REGUL EXPERT favorise un séchage régulier des enduits et évite l'apparition des spectres des joints, vous garantissant un travail soigné.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Incolore
- Odeur : Alcool
- pH : 14
- Masse volumique : 1.25 ± 0.01 kg/dm3
- Solubilité : Hydrosoluble

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

REGUL EXPERT s'applique en extérieur et/ou intérieur sur tous les types de murs et de plafonds en briques, parpaings, mortiers, bétons cellulaires, enduits de ciment, enduits de plâtre. Il est recouvrable par des enduits traditionnels ou des enduits monocouche.

Mode d'emploi

- Agiter **REGUL EXPERT** avant emploi.
- Diluer **REGUL EXPERT** à raison de 1 volume pour 20 volumes d'eau.

TEMPS DE SECHAGE : suivant la température, d'une trentaine de minutes à plusieurs heures.
- CONSOMMATION MOYENNE : 5 à 10 m2 par litre de solution.
- NETTOYAGE DES OUTILS AVANT SECHAGE : eau.

Stockage

- Stocker **REGUL EXPERT** dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.
- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
- Conserver à température comprise entre +5 et +25°C.
- Durée de vie : 24 mois

Sécurité

- Symboles de danger
- Corrosif. Facilement inflammable.
- Contient du EC 215-181-3 HYDROXYDE DE POTASSIUM
- EC 250-807-9 POTASSIUM METHYLSILANETRIOLATE
- Phrases de risques : R11 - Facilement inflammable.
- R35 - Provoque de graves brûlures.
- R67 - L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- Phrases de sécurité : S26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- S36/37/39 - Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
- S45 - En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
- S60 - Eliminer le produit et son récipient comme déchet dangereux.
- S9 - Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

REGUL-AC

REGULATEUR DE FOND CONCENTRE

PRESENTATION

REGUL-AC est un régulateur de fond concentré, diluable à l'eau, destiné à uniformiser la porosité des supports avant recouvrement par un enduit.

REGUL-AC favorise un séchage régulier des enduits et évite l'apparition des spectres des joints, vous garantissant un travail soigné.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Incolore
- Odeur : Inodore
- pH : 11
- Masse volumique : 1.03 ± 0.01 kg/dm3
- Solubilité : Hydrosoluble

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

REGUL-AC s'applique en extérieur et/ou intérieur sur tous les types de murs et de plafonds en briques, parpaings, mortiers, bétons cellulaires, enduits de ciment, enduits de plâtre. Il est recouvrable par des enduits traditionnels ou des enduits monocouche.

Mode d'emploi

- Agiter **REGUL-AC** avant emploi.
- Diluer **REGUL-AC** à raison de 1 volume pour 4 volumes d'eau.
- Appliquer **REGUL-AC** sur surfaces propres, brossées et dépoussiérées.
- Pulvériser **REGUL-AC** en UNE SEULE COUCHE, **de bas en haut**, jusqu'à saturation.
- **TEMPS DE SECHAGE** : suivant la température, d'une trentaine de minutes à plusieurs heures.
- CONSOMMATION MOYENNE : 5 à 10 m2 par litre de solution.
- NETTOYAGE DES OUTILS AVANT SECHAGE : eau.

Stockage

- Stocker **REGUL-AC** dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.
- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
- Conserver à température comprise entre +5 et +25°C.
- Durée de vie : 24 mois

Sécurité

- Symboles de danger : (images)
- Corrosif.
- Contient du EC 215-181-3 HYDROXYDE DE POTASSIUM
- EC 250-807-9 POTASSIUM METHYLSILANETRIOLATE
- Phrases de risques : R34 - Provoque des brûlures.
- Phrases de sécurité : S26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- S36/37/39 - Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
- S45 - En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
- S60 - Eliminer le produit et son récipient comme déchet dangereux.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACPRO BATIMENT

R-I FLEX

RESINE SOUPLE D'IMPERMEABILISATION

PRESENTATION

R-I FLEX est une résine en phase aqueuse prête à l'emploi permettant la réalisation d'un revêtement souple et imperméable.

Le revêtement R-I FLEX doit obligatoirement être recouvert, pour une protection des U.V., par une chape, un carrelage ou autre matériau.

S'applique sur tous supports en intérieur et extérieur tels que béton, plâtre, placoplâtre, carrelage, terre-cuite, alu, zinc…

Permet l'imperméabilisation de nombreux ouvrages tels que : balcon, jardinière, terrasse, salle de bain, douche…

SECURITE D'EMPLOI

- Stocker à l'abri du gel et de fortes chaleurs.
- Ne pas appliquer si le gel est à craindre avant durcissement.
- Ininflammable, non toxique, sans danger pour la peau.
- Le revêtement R-I FLEX doit obligatoirement être recouvert.
- R-I FLEX ne peut satisfaire aux qualités de revêtement alimentaire, ainsi que pour piscine et bassin.
- R-I FLEX répond aux recommandations du cahier des prescriptions techniques pour l'exécution des enduits muraux et de sols (cahier CSTB n° 2843).

Domaine d'application

Ne pas appliquer sur support gelé ou s'il risque de geler dans les 24 heures.
Protéger de la pluie.
Ne pas travailler en plein soleil, par forte chaleur ou par vent desséchant.
Température du support et d'application de + 5 à + 30°C.
Nettoyage des outils à l'eau avant séchage

Mode d'emploi

-Humidifier légèrement les supports avant application.
-S'applique au rouleau ou à la brosse en 2 couches minces.
L'épaisseur du revêtement final devra être de 0,4 mm minimum.
-Consommation : 2 à 5 m^2 par kg environ.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019